

WATER PROOFING

WATERPLUG

漏立停

产品说明

Dunlop漏立停是一种采用特种水泥、精选骨料和特殊活性添加剂配置制而成的快凝型砂浆。

与水混合后在数分钟内即凝结硬化，可用于防水节点部位增强处理，以及各类水泥基材料表面孔洞、裂缝修补。

应用范围

DUNLOP漏立停可用于室内外防水节点的增强处理，如阴角倒圆弧，管根处密封处理，以及各类水泥基墙地面孔洞缺陷的修补，在已稳定的裂缝处填补。

基层处理

基层必须干燥、清洁、无油污、腻子、浮浆层等有碍粘结的物质。可在潮湿基层施工，但不得有明水或流动的水。

混合

每包产品2kg，约需加0.6L水，搅拌成具有可塑性的砂浆。每次混合数量请控制在可被5分钟内用完。

现场施工

· 防水节点增强处理

将已搅拌成可塑性的DUNLOP漏立停在阴角或管根等处填补成半径不小于50mm的圆弧状，随后可涂刷相应的防水材料。

· 孔洞修补

所有的孔洞清理干净后用力将混合好的DUNLOP漏立停



✓ 超高强度

✓ 快速硬化

✓ 滴水不漏

挤压进去，然后修平表面。

· 裂缝修补

需要修补的裂缝必须已处于稳定状态，不会继续出现变形，修补前随着裂缝方向切割成“V”槽，宽度不小于5mm，清理干净后把混合好的DUNLOP漏立停挤压进去，然后修平表面。

包装

2kg的PE袋包装

储存

未开封干燥阴凉处(23℃及50%相对湿度)情况下，保存6个月。

注意事项

- 用水量之多少，可能会影响到最终的强度，因此请勿过量用水；
- 硬化时间长短，除与水分添加量有关外，同时也和施工环境温度有密切关系；

- 请勿在温度低于5℃环境下施工；
- 整个混合及施工过程，请务必正确穿戴个人防护用具。

小贴士

- 根据需要随用随搅，请勿一次搅拌过多量；
- 温度越高，凝结速度越快，请合理控制施工时间。

安全预防措施

在常规使用中，本产品无毒无害。

避免接触皮肤和眼睛。如果溅到眼睛，要立即用大量清水进行冲洗并就医。

使用时，要穿戴上合适的手套和护目用具，避免儿童接触本产品。

混合时，避免产生扬尘，如果误食却未呕吐，先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。

如欲了解更多材料安全数据，请参阅最新的材料安全数据表。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。

用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。

如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。

全国免费电话：400-658-7022。