

TILE ADHESIVE

HIGH TENSILE STRENGTH TILE ADHESIVE

高强度瓷砖

粘结剂



产品描述

采用干粉预拌技术的聚合物改性水泥基瓷砖粘结剂。可采用传统厚贴法铺设高吸水率陶瓷砖在混凝土、水泥砂浆找平层上的瓷砖粘结剂。

应用范围

可用于吸水率大于6%的陶瓷砖铺贴于室内外混凝土、水泥砂浆找平层等刚性基层上的墙地面。

基层处理

基层表面必须干净、结实，无灰尘、油脂、养护剂、松散碎屑和其他有碍粘结的物质，确保和基层有良好的粘结强度。混凝土及砂浆找平面表面应用木板镬刀整平搓毛，混凝土养护时间需达四周以上，砂浆层养护至少7天以上。倘若基面为密实光滑，需先进行以机械方式予以糙化。

施工

1. 将3.4-3.8升清水倒入干净的搅拌桶中，然后加入20kg粉剂，必须使用电动搅拌器以机械方式进行搅拌，直至形成均匀一致的膏状浆体，静置约3分钟后再次搅拌均匀即可使用。
2. 根据基层平整度和瓷砖规格选用合适的齿形镬刀，将新鲜的粘结剂批抹于基面上，并梳理出齿条。当基层平整度较差，或瓷砖规格较大时还需在瓷砖背面同时抹上瓷砖粘结剂。
3. 在已梳理出齿条的新鲜粘结剂上铺贴瓷砖，并揉压瓷砖，确保粘结剂密实。请确保在晾置时间内铺贴瓷砖，已结皮的粘结剂表面严禁铺贴瓷砖。

✓ 水泥砂浆升级品

✓ 超高粘结强度

✓ 适用粘贴高吸水率陶瓷砖

✓ 适用传统厚贴法

✓ 批刮顺滑 省工省时

小贴士：

- 高强度瓷砖粘结剂推荐使用薄贴法，亦可采用传统厚贴法施工，粘贴厚度可达4-12mm。
- 20℃时粘结剂的桶中待料时间约有2小时，超过使用时效的粘结剂应予废弃。
- 请在瓷砖铺贴24小时后进行填缝作业。

凝结时间

在23℃及50%相对湿度状况下，约24小时后即可进行填缝作业。

清洁

所使用工具应在胶粘剂干固前用水清洗妥当。

用量

以中等粘结厚度施工，每平米每毫米用量约为

1.3–1.6kg，基层状况、所用工具及砖背沟深度等都会对总用量有轻微差异。

颜色

灰色

包装

20kg

储存期

未开封的产品，置于阴凉干燥处，可储存12个月。

使用限制

- 本产品不适用于长期浸水区域，如：水箱、泳池、某些对湿气敏感的天然石材或直接粘贴于木板等柔性基层上。
- 混合后的产品，应在2小时内用完，过时未用完的材料请勿使用。
- 切勿将瓷砖预先浸水湿润。
- 本品含有水泥，操作时应穿戴手套，避免刺激皮肤。

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。全国免费电话：400–658–7022。