

TILE ADHESIVE

PORCELAIN AND STONE ADHESIVE

玻化砖和石材 专用粘结剂



产品描述

本品为一聚合物增强的水泥基瓷砖粘结剂，特殊高强粘结配方可用于绝大多数现有各式瓷砖粘贴。本品由高标号水泥、精选填料、合成树脂、加强型聚合物及特殊添加剂组成。使用时与水拌和即可。

用途

- 室内、商用或住宅用、墙或地面皆可；
- 适用面饰砖种类包括瓷砖、板岩、陶砖、(玻璃)马赛克、(非湿气敏感)大理石及花岗石等；
- 适用基底包括水泥砂浆抹面、混凝土、砌砖面、轻质混凝土砌块或各式干墙板如石膏板、水泥纤维板等。

基层处理

粘贴前基底应为干燥、坚实、平整及固定妥当，基底应确实清洁干净、排除灰尘、油污、腻子、油漆等一切可能影响粘结的污染物。混凝土及砂浆找平层表面应为木板镟刀整平，混凝土养护时间需达四周以上，砂浆层养护至少7天以上。

倘若基面为密实光滑需先行以机械方式予以糙化。轻质干墙系统如轻质混凝土砌块或石膏板、水泥纤维板等粘贴前应先以邓禄普通用型底涂剂进行打底。

拌和

先量取约4.4~4.6公升清水置入搅拌桶中再将20kg本品粉料缓慢倒入桶中同时以机械搅拌方式搅拌直至生成均匀细柔浆体，然后静置约3分钟后再次搅拌后使用，常温下桶中待料时间约有2小时左右，超过使用时效的剩料应予以刮除丢弃。

✓ 应用范围广

✓ 粘结强度高

✓ 开放时间长

✓ 施工容易

填缝作业

请选用DUNLOP配套填缝剂，效果更佳。

干固时间

在23℃及50%相对湿度状况下约16小时后即可进行填缝作业。

产品限制

本产品不适用于湿气敏感的天然石材或直接粘贴使用于木板上；当预期基层会有震动干扰及一定变位需求时，应添加邓禄普瓷砖粘贴增强剂拌和使用，以增加胶粘剂本身柔性程度。不可用于金属色及绿色天然石材。

包装

20kg/袋 25kg/袋

施工

1. 基面应先行打底、整平、养护完整并排除灰尘油污及其它污染物；粘贴施工时，先以镟刀平铺摊约3mm厚

度，每次批覆面积约在1m²左右；

2. 依据瓷砖背沟深度选择适当尺寸的沟口镬刀，将已批覆于基面的胶浆梳理刮出条均匀纹状。一般用于墙面时，使用至少为6*6*6mm沟口的镬刀；用于地面时，使用至少为10*10*10mm沟口的镬刀；

3. 然后将瓷砖粘贴于上，并挤压砖面让瓷砖与胶浆形成全面接着，不留空隙；

4. 本品粘贴时最大厚度以不大于6mm为准。

注意事项

1. 对于大型瓷砖和石材的粘贴应该采用双面上胶粘贴法，方法如下：将瓷砖背面清洗干净后，薄批满批一层搅拌好的粘结剂，同时在基面上满批一层小于1mm厚度的粘结剂，再用齿形镬刀按要求在基面继续铺料，并将粘结剂梳理成均匀条状，将批刮好的瓷砖在晾置时间内铺压到位。

2. 对于大砖与石材的粘结，为了增强粘贴的牢固性，请添加邓禄普瓷砖粘贴增强剂，详情请咨询各地经销商或邓禄普服务热线。

技术数据

产品外观 白色/灰色

施工温度 5℃-35℃

拌和比例 20kg粉剂:4.4-4.6公升清水
(22%-23%)

施工性能（在23℃及50%相对湿度状况下）

桶中待料时间 至少2小时

开放时间 约20分钟

可填缝时间 16小时

胶粘剂分类 C1TE(抗滑移型水泥基胶粘剂)

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。全国免费电话：400-658-7022。