

TILE ADHESIVE

HEAVY TILE ADHESIVE

重砖

粘结剂

产品描述

本产品是一种适用于墙面和地面的白色、灰色水泥基瓷砖粘结剂，采用独特增强型抗滑移配方，具有超强的抗滑移性能和粘结性能，是室内粘贴大尺寸玻化砖、任何吸水率的瓷砖和部分非湿气敏感型石材的理想选择，同时本产品也可用于室外瓷砖的粘贴。本品由高标号水泥、精细骨料、超强聚合物及特殊添加剂混合而成。

本产品符合欧规En12004、澳大利亚AS 4992.1及中国JC/T547—2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》C1TE等级的要求。在特殊场合与瓷砖粘贴增强剂拌合使用能大幅提升产品品质，可达到C2TES1等级的要求。

适用范围

室内外、商用或住宅、墙面和地面皆可；

适用饰面砖种类包括瓷砖、陶砖、玻化砖、（玻璃）马赛克、非湿气敏感型大理石和花岗岩，及部分人造石材等；

适用基层：水泥砂浆、混凝土、砖墙、加气混凝土砌块、水泥基自流平地坪等；

基层准备

铺设瓷砖的基层应坚实、干燥、平整、稳固，基层墙面依据GB50210—2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求验收，地面依据GB50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》要求验收；混凝土、水泥砂浆完成面应为坚实毛面，砂浆层至少养护7天以上，混凝土养护28天以上；

若基层较为密实光滑，需先以机械方式予以糙化；若基层吸水率过大，应先以邓禄普通用型底涂剂进行打底。



✓ 抗滑移性能极佳

✓ 粘结强度优越

✓ 耐撞击 附着力佳

✓ 晾置时间长 施工容易

粘贴前确保基层清洁干净、排除粉尘、腻子、油漆等一切可能影响粘结的污染物。

拌合

先量取相当于本品粉体净重21%—23%的净水置入搅拌桶中，再将本品粉体缓慢倒入桶中，同时以机械搅拌2分钟成细柔浆体，然后静置约3—5分钟让其熟化，再次搅拌30秒后即可使用，常温下桶中待料约有2小时左右，超过使用时效的剩料应丢弃。

施工

1. 开始铺贴施工前，需先清理瓷砖表面的浮灰、污垢等影响粘结污染物。
2. 粘贴：采用薄贴法、粘贴施工时，首先用符合粘结剂厚度的齿型镬刀的直角边将粘结剂批到基面上，厚度小于1mm但要全部满批，再以镬刀平推按需布料，每次批覆面积约1平方。
3. 依据瓷砖背沟深度选择适当的齿型镬刀，将已批覆于基面上的粘结剂梳理刮出均匀条纹状。一般用于小型瓷

砖粘贴使用6X6X6齿型镬刀；用于大型瓷砖粘贴时选用10X10X10齿型镬刀。

4. 在粘结剂的晾置时间内，将准备好的瓷砖铺压到位，并挤压砖面让瓷砖与粘结剂形成全面接着，不留空隙。

5. 粘贴大规格砖体以及用于载荷较高的场所，应在薄贴法的基础上采用双批法，即在铺压瓷砖前，在砖背面也满批一薄层粘结剂，再将瓷砖铺压到位。

6. 本品粘贴时最大粘结层厚度为8 mm。

干固时间

在23摄氏度及50%相对湿度状况下约需 24小时后可进行填缝作业，为使填缝效果更佳，请选用配套邓禄普填缝剂。(如果温度较低或者添加了乳液需要48个小时后进行填缝作业)

清洁

所使用的工具、空桶应在粘结剂未干固前用水清洗干净。

耗用量

以薄床粘贴施工每平方米约 4 – 7 kg，视基底情况、所用齿型镬刀尺寸及瓷砖背沟深浅会有些差异。

施工温度

以5–35℃为宜。低温与高温（10℃以下或者30℃以上）情况下会影响早期强度与开放时间。

包装

20kg袋

颜色

灰色 / 白色

保质期

未开封的本品，置于阴凉干燥处可贮存 12 月

产品限制

本产品不适用于湿气敏感的天然石材或直接粘贴使用于

木板上。

本产品不可用于金属色及绿色天然石材。

用于外墙瓷砖粘贴时，应选用轻型较小尺寸规格瓷砖；对于粘贴高度大于3.3米的情况，应该遵循当地相应法规和规章制度；更多信息请联系公司服务热线。

本产品不适用于长期浸水区域、当预期会有震动干扰及有一定收缩变形需求时，应添加邓禄普瓷砖粘贴增强剂，以增加粘结剂本身柔性程度及适应性。

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。

用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。

如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。

全国免费电话：400–658–7022。