

TILE ADHESIVE

NATURAL STONE ADHESIVE

天然石材 粘结剂

产品描述

该产品含特种水泥和乳胶粉，与水混合后形成易于镬涂的砂浆，并且通过水化反应硬化。提前与大多数基材的粘结力强，如混凝土、水泥砂浆、砌块、石膏等，能在材料间形成牢固的粘结桥。

适用范围

- 供室内墙面和地面使用；
- 适用于天然石材和人造天然石材，如：大理石、侏罗纪大理石、花岗石、硅岩、人造石、集块岩等，同时还可粘贴多孔釉面砖、多孔陶瓷马赛克、石膏板、泡沫保温板、矿棉保温板等类似材料。

基层准备

基面必须坚实、可承重、无脱模剂，干燥或潮湿均可。光滑密实的基面，如：旧瓷砖或木夹板，施工前应以ARDEX P82双组份合成树脂底涂剂进行封闭打底。

拌合比例

20K粉剂：5.4 L水

拌合

在盛有清水的干净容器中加入本品，加入的同时搅拌至均匀浆体（可通过微量增加或减少用水量来调整浆体的粘度）。

将浆体涂布于基面上，并用齿口镬刀进行梳条。镬刀的选择取决于基面状况、面砖的类型以及尺寸大小。

一次涂布的面积大小，应以粘贴砖材时砂浆仍然具有较好的操作性及一定的湿度为宜。浆体的工作时间为30分



✓ 含亚地斯“早强快干”独特配方，

3小时后即可承重或填缝作业

✓ 可防止石材变色

✓ 柔性好，容易施工

钟，过时未用完的浆体应舍弃，切忌重新加水混合后再用。

温度升高或降低，会相应地缩短或延长本品的工作时间及可承重时间。

若基面粗糙不平，可用本品现行找平，待基面干燥后再进行粘贴施工。

粘贴软质板和软质保温板时，可采用条粘法或点粘法施工。若板材表面密实光滑，如：硬质泡沫板，则粘贴前必须用钢丝刷将表面打磨粗糙。

包装

20kg/袋

保质期

干燥室内，不开封使可保存6个月。

注意

施工温度不得低于5℃；

请勿用于室外、游泳池或长期潮湿的部位；

大理石或其它对湿气低到中度敏感的天然石材必须选用；于建筑板材或木夹板上粘贴时，必须确保板材与基材稳固粘结。

技术数据

一般

容重：1.4kg/L

新拌浆体容重：1.6kg/L

用量：

约1.5kg/m² (用3*3*3mm齿口镬刀)

约2.9kg/m² (用6*6*6mm齿口镬刀)

约3.8kg/m² (用8*8*8mm齿口镬刀)

工作时间(+20℃): 30分钟

粘贴时间: 约10分钟 (刚拌好的粘结剂)

调整时间(+20℃): 约15分钟

行走时间(+20℃): 约2~3小时后，然后进行填缝
施工

墙面填缝时间(+20℃):约2~3小时后

物理性能

粘结强度

6小时后 >0.5MPa

1天后 >1.0MPa

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。
用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。
如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。
全国免费电话：400-658-7022。