

TILE ADHESIVE

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

多用途柔性

粘结剂

产品描述

多用途柔性粘结剂是一种革新型胶粉加强水泥基粘结剂，由无机粘结材料、精选骨材填料与合成树脂、柔性强化高分子聚合物及特殊添加剂所组成。

除具有坚韧、防水、耐久的特性外，更具高柔韧性，其特殊配比适用于混凝土及水泥砂浆找平层石膏板、水泥纤维板等基面能与瓷砖、玻化砖、大理石和花岗石形成高强度粘结，在室内外、墙地面均可使用。性能大幅度超越中国标准JC/T547-2005和澳大利亚标准AS2358-1990。

适用范围

- 室内及室外；商用或住宅用；墙或地面皆可；
- 适用面饰砖种类包括瓷砖、板岩、陶砖、玻化砖、(玻璃)马赛克、(非湿气敏感)大理石及花岗石等；
- 适用基底包括水泥砂浆抹面、混凝土、砌砖面、轻质混凝土砌块或各式干墙板如石膏板、水泥纤维板等；

基层准备

粘贴前基底应为干燥、坚实、平整及固定妥当，基底应确实清洁干净，排除灰尘、油污、腻子、油漆等一切可能影响粘结的污染物。

混凝土及砂浆找平面表面应为木板镟刀整平，混凝土养护时间需达四周以上，砂浆层养护至少7天以上。

倘若基面为密实光滑需先行以机械方式予以糙化。

轻质干墙系统如轻质混凝土砌块或石膏板、水泥纤维板等粘贴前应先行以DUNLOP底涂剂进行涂刷打底。

拌和

取约适量清水置入搅拌桶中再将多用途柔性粘结剂粉料



✓ 拉伸胶结强度高

✓ 柔性程度大

✓ 耐撞击

✓ 开放“晾置”时间长

缓慢倒入桶中同时以机械搅拌方式搅拌直至生成均匀细柔浆体，然后静置约3分钟后再次搅拌后使用，常温下桶中待料时间约有2.5小时左右，超过使用时效的剩料应予以刮除丢弃。

拌和比例

灰色粘结剂：20Kg粉剂：3.6-4L水

白色粘结剂：10Kg粉剂：1.8-2L水

施工

基面应先行打底整平养护完整并排除灰尘、油污及其它污染物。

粘贴施工时先以镟刀平铺摊约3mm厚度，每次批覆面积约在1m²左右。依据瓷砖背沟深度选择适当沟口尺寸的沟口镟刀，将已批覆于基面的胶浆梳理刮出均匀条纹状，然后将瓷砖粘贴于上，并轻微挤压砖面让瓷砖与胶浆形成全面接着，不留空隙。特殊状况时，亦可以将多用途柔性粘结剂批覆于砖背然后进行粘贴。

多用途柔性粘结剂粘贴时最大厚度以不大于6mm为佳。

填缝作业

请选用DUNLOP配套填缝剂，效果更佳。

干固时间

在25℃及50%相对湿度状况下约24小时后即可进行填缝作业。

产品限制

- 1、本产品不适用于湿气敏感的天然石材或直接粘贴使用于木板上；
- 2、施工湿度建议在5℃~35℃间。

清洁

在拌料未干固前，以清水清洗工具及空桶。

耗用量

以薄床粘贴施工以厚度2-3mm计算，每m²约3-4kg，视基底状况、所用沟口镬刀尺寸及砖背沟大小会有些微差异。

包装

10kg/袋（白）

20kg/袋（灰）

保质期

在室内23℃及50%相对湿度，未开封状况下约12个月。

技术数据(C1S1)

外观：乳白色或灰色
干粉比重：约1.4kg/L
湿浆比重：约1.6kg/L
桶中待料时间：2.5 小时
开放时间：20 分钟
凝结时间：24 小时

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。全国免费电话：400-658-7022。