

GROUT

NON-SANDED MOULD-RESISTANT GROUT

细腻型防霉抗菌

填缝剂

产品描述

细腻型防霉抗菌填缝剂为一水泥基彩色防霉抗菌瓷砖填缝剂，有多种颜色可供选择，该填缝剂适用于4mm以下缝宽的填缝作业。

特性/优点

4mm以下缝；
适用于室内及室外；墙面或地面皆可。

应用范围

用于室内及室外；住宅或商用；
墙面及地面；适用于陶砖、瓷砖、大理石、花岗石及马赛克等砖类。

施工

填缝作业前若是使用于表面非光滑面砖或孔隙率大的砖面时，请先测试是否能擦洗干净。

1. 使用正确的软橡皮刮板进行填缝作业，推塞时以45度角进行填塞，小面积逐步进行。
2. 填实所有砖缝后等待其初凝（表面逐渐变干不再发亮）。
3. 以细密海绵泡水拧干后同样以45度角进行擦洗，此动作至少重复三至四次。注意海绵不能太湿，避免过多水份进入缝中造成干缩开裂及色泽差异。
4. 待干固终凝后，以干布擦除表面些微残填缝剂，室外作业时时应尽量避免高温作业及下雨前作业。

关于填缝剂施工方式：

1. 加水搅拌使用时，勿过度加水拌合且清洗砖面时尽量减少用水将可降低“返碱”的生成。
2. 按照砖体缝隙大小以及砖体表面是否光滑，填缝剂施



✓ 防霉抗菌配方

✓ 平滑细腻，容易施工

✓ 应用广泛

工分勾缝、抹缝以及填缝3种施工方式。其中，针对表面不光滑毛细孔多的砖体，为避免砖表面残留填缝剂，需要采用勾缝方式。在缝隙非常小（小于1mm）以及表面光滑的砖体，为了填实缝隙，需要采用抹缝方式。上述两种情况之外，采用正常填缝方式。

填缝前准备

瓷砖胶需干固，将缝隙内溢出的瓷砖胶刮除清洁干净，室外及高温作业时应先以湿海绵沾水湿润缝隙。

拌和

每2kg粉剂约加0.62~0.66L清水进行机械拌合，搅拌时间约在3分钟以上直至均匀无结块浆体产生。

干固时间

在23℃及50%相对湿度状况下约24小时，若需进一步进行表面浸封则应至少待7天后。

耗用量

依施工方式（填缝或勾缝）砖尺寸大小及缝宽及深度等会有所差异，下表仅供参考且建议估算时增加约15%的耗损

量。

砖尺寸 (mm)	填缝宽度		
长x宽x 厚度	2mm	3mm	4mm
25 x25 x 4	1.5	2.2	3.0
200 x200 x8	0.4	0.6	0.7
330 x330 x9	0.3	0.4	0.5

(耗用量kg/m²)

限制

该填缝剂不适用于伸缩缝填缝作业，亦不适用于需抗化学物侵蚀的场所。

使用于泳池时应尽量选择白色，其它颜色长久将会被化学药剂漂白。

填缝剂在使用时，因施工方式、施工环境及作业方式等可能产生返碱及些微颜色差异。

包装

2kg/盒

5kg/盒

储存期

在室内23℃及50%相对湿度，未开封状况下约可储放12个月。

技术数据

颜色	请参照制式色卡
加水比例	2kg粉料约0.62–0.66kg清水
施工性能(在23℃及50% RH 条件下)	
桶中待料时间	约1.5小时
干固时间	约24小时(可开放步行)
分类	CG2WA (低吸水性、高耐磨改进型)

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。
用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。
如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。
全国免费电话：400–658–7022。