

## 内墙耐水型水泥基腻子

Interior Water Resistant Cement-based Skim Coat

- ✓ 抗水、不开裂
- ✓ 绿色环保
- ✓ 施工方便

### 产品描述

内墙耐水型水泥基腻子采用优质水泥、无机骨料及高级聚合物添加剂等精配而成。

### 适用范围

内墙耐水型水泥基腻子适用于室内墙面，顶棚批刮找平。

### 参考标准

JC/T298-2010

### 基层处理

欲批刮腻子的表面应坚实、干净、大致平整、无明水、基层强度应大于或接近腻子强度。

吸水性强的基层应先用清水润湿（不可有明水）或用界面剂进行封底处理后再刮腻子。

新抹灰的水泥墙面应再养护后刮腻子。墙体的含水率要小于10%，pH要小于10

泛碱严重的墙体和有明水的墙体不可直接使用，应特殊处理合格后方可使用。

### 混合

需要用搅拌器将材料与清水混合搅拌均匀，通常 1kg 干粉添加 0.38-0.40kg 左右的水（相当于一包干粉添加 9.5-10kg 左右的水）

### 施工

批刮：第一道用于找平基面，第二道压实抹光成活，施工时单次批刮不可过厚，应通过多次批刮获得（单次批刮湿膜厚度应不大于 1mm，待第一道批刮完成 4-6h 后，方可进行第二道腻子批刮，具体时间取决于天气情况）

其他工序：腻子层批刮完成后，如需涂刷涂料，视固化程度及时予以打磨（一般 1-2 天），2 天后方可涂刷各种涂料（实际时间受环境温度和湿度影响）。

### 注意

用过的工具应立即用清水洗净。

基底温度低于 5° C 或环境湿度大于 85% 时请勿施工。

气候过于干燥或者风较大时，应有保温措施（如禁止通风，地面定期洒水），避免腻子水分蒸发过快引起干裂，掉粉。

施工时最好穿戴上防护眼镜和手套。



### 用量

一包 20kg 的内墙耐水型水泥基腻子，涂刮厚度为 1mm 时，可涂刮 15 平方米左右的面积，实际涂刮面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而产生变化。

### 包装

20kg 纸袋包装。

### 颜色

白色

### 储存及有效期

内墙耐水型水泥基腻子必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，有 9 个月的储存期。

### 技术参数

项目		技术指标
外观		白色均匀粉末
容器中状态		均匀，无结块
施工性		涂刮无障碍
干燥时间 表干 (h)	单道施工厚 度 mm	<2
		>2
初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹
打磨性		手工可打磨
耐水性		48h 无起泡，开裂及明显掉粉
粘结强度 MPa	标准状态	>0.50
	浸水后	>0.30