

高强抗裂嵌缝膏

Superior Jointing Compound

- ✓ 延伸性佳
- ✓ 粘结力强
- ✓ 收缩变形小
- ✓ 环保无毒

产品描述

DUNLOP 嵌缝膏由多种精选填料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

使用范围

适用于纸面石膏板、水泥纤维板等接缝嵌补使用。
可用于墙面孔洞、线槽、钉孔等填充、局部找平。

参考标准

GB18582-2020
JC/T2075-2011

基层处理

施工前清理基面，确保基面干燥、无油污浮尘、无松动。

混合

在干净的容器内倒入清水，然后将粉剂逐量加入容器，使用机械搅拌方式充分搅拌 2-3 分钟。静置约 1 分钟后，继续搅拌至均匀无结块状态。

粉：水=1:0.4，重量比。根据实际情况宜调整加水量。

施工

将搅拌好的材料批嵌于接缝处，批刮平整，干燥后打磨平滑。

包装

20kg/袋

储存及有效期

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。



注意事项

若用于满批时注意施工厚度在 2mm 以下为宜；
一次配制不宜过多，配制好的应在初凝前用完，超过初凝时间将固化报废，修补找平过厚的部位应分多次批刮；

技术参数

施工温度：5~35°C
施工间隔时间：2~4 小时（视现场情况而定）
进行下一道工序时间：2~3 天
抗拉强度：≥0.6MPa

健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。

免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。